



## APLICAÇÕES

**Eni Grease MU EP 3** é uma massa de lítio, de aspeto suave e cor amarelo-marrom, com aditivação EP (Extrema Pressão), anti-ferrugem, anti-oxidante e anti-desgaste.

Indicada para a lubrificação de rolamentos planos e de rolos, engrenagens abertas, cabos e correntes mesmo sob cargas, trabalhando a altas temperaturas.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- O elevado ponto de gota permite a utilização sem problemas num intervalo amplo de temperaturas
- É eficaz na proteção anti-ferrugem sem ser agressiva, mesmo em contacto com os metais amarelos
- Dotada de características de hidro-repelência, podendo ser usada em ambiente húmidos e na presença de água
- Mantém inalteráveis as suas características mesmo após intensas e prolongadas solicitações mecânicas e térmicas
- Particular adesividade às superfícies metálicas, resiste eficazmente às vibrações e impactos
- A característica anti-desgaste ajuda a proteger e a prolongar a vida útil dos equipamentos

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 12924 L-XBCHB 3
- DIN 51825 KP 3K -20





## CARACTERÍSTICAS

| Propriedades                    | Método      | Unidade            | Típico         |
|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Aspetto                         | -           | -                  | suave          |
| Cor                             | -           | -                  | amarelo marrom |
| Tipo de óleo base               | -           | -                  | mineral        |
| Viscosidade do óleo base a 40°C | ASTM D 7042 | mm <sup>2</sup> /s | 160            |
| Tipo de espessante              | -           | -                  | lítio          |
| Consistência (Grau NLGI)        | -           | -                  | 3              |
| Ponto de gota                   | ASTM D 566  | °C                 | 200            |
| Penetração trabalhada a 60 g.d. | ASTM D 217  | dmm                | 235            |
| Separação óleo                  | ASTM D 1742 | % (m/m)            | 2              |
| Timken OK carga                 | ASTM D 2509 | lbs                | 45             |
| Intervalo de temperatura        | -           | °C                 | -20/+120       |

